

HACZYK 088

Materiał podstawowy	Poliamid
Konstrukcja podstawowa	Tkana
Standardowe podłoże	Syntetyczna żywica
Szerokości: < 50 mm	Nominalna ± 1 mm
≥ 50 mm	Nominalna ± 1,5 mm
≥ 100 mm	Nominalna ± 2 mm
Haczyki / cm ²	65 ± 5
Całkowita grubość	1.70 – 2.05 mm
Waga / m ²	300 g/ m ² ± 10%
Charakterystyka użycia	
Siła zrywania z Haczykiem*	Średnia 2.0 N/cm Minimum 1.3 N/cm
Siła ścinania z Haczykiem*	Średnia 10.3 N/cm ² Minimum 7.3 N/cm ²
Ilość cykli złączeń i rozłączeń*	Strata 50% po 10 000 cykli
Siłą rozciągania*	Minimum 210 N/cm
Kurczliwość po praniu (3 x 60°C)	Maksimum 4%
Trwałość kolorów w praniu na mokro ISO 105 sec/CO3	4 Minimum
Trwałość kolorów w praniu na sucho ISO 105 sec/DO1	4 Minimum
Trwałość kolorów przy tarciu ISO 105 sec/X12	4 Minimum
Odporność kolorów na perspirację ISO 105 sec/EO4	4 Minimum
Odporność kolorów na światło ISO 105 sec/BO2	5 Minimum (ciemne kolory) 4 Minimum (biały i jasne kolory)
Odporność kolorów na wodę ISO 105 sec/EO1	4 Minimum
Odporność kolorów na morską wodę ISO 105 sec/EO2	4 Minimum

* Międzynarodowe normy VESA

Informacje techniczne zawarte w tej ulotce bazują na rzeczywistych testach i próbach. Średnie wartości uzyskane w testach korespondują z wartościami uzyskanymi w trakcie poprzednich prób. Jednakże dając wskazówki użytkownika namawiamy jednocześnie klientów do przeprowadzenia własnych prób i testów z materiałami do których będą oni używać nasze produkty. Odpowiedzialność za zastosowanie i użycie produktu ponosi klient.

FTP 200 Revision 0⁰ Edition 1^H of 07/00

wrzesień 2002



HANNAH wyłączny importer produktów VELCRO, ul. Puławska 48, 05-500 Piaseczno
tel. (022) 71-68-333, fax 71-68-367 e-mail: hannah@hannah.com.pl,
www.hannah.com.pl