



VELOUR LOOP

DANE TECHNICZNE RZEPÓW **FASTFIX®**

Materiał podstawowy	100% Poliamid (Nylon)
Pokrycie	Non Toxic PU
Waga	180 g/m² (±3%)
Szerokość max 1500mm	1500mm (użycie: 1480mm)

Test: Liczba cykli złączeń i rozłączeń rzepy: STANDARDOWY HACZYK & VELOUR LOOP

Data	17.12.2014		Temperatura		21°C	Wilgotność		30%
Ilość tesów	1.		200.		500.		1,000.	
Rodzaj testu	<u>Siła ścianania (kg/cm²)</u>	<u>Siła zrywania (g/cm)</u>	<u>Siła ścianania (kg/cm²)</u>	<u>Siła zrywania (g/cm)</u>	<u>Siła ścianania (kg/cm²)</u>	<u>Siła zrywania (g/cm)</u>	<u>Siła ścianania (kg/cm²)</u>	<u>Siła zrywania (g/cm)</u>
Test 1	0.63	82	0.56	66	0.14	104	0.05	12
Test 2	0.61	84	0.57	60	0.20	68	0.09	12
Test 3	0.77	122	0.55	80	0.25	66	0.06	16
Średnia	0.67	96	0.56	68.67	0.20	79.33	0.07	13.33
Odchylenie	/	/	-16.42%	-28.47%	-70.15%	-17.36%	-89.55%	-86.11%

Informacje techniczne zawarte w tej ulotce bazują na wiarygodnych testach i próbach. Średnie wartości uzyskane w testach są porównywalne z wartościami uzyskanymi w trakcie prób, przeprowadzonych w poprzednich latach. Ze względu na różnorodność zastosowań naszych produktów, zalecamy naszym klientom upewnienie się, czy produkt spełnia ich wymagania. Odpowiedzialność za zastosowanie i użycie produktu ponosi klient.



HANNAH Hanna Bieńkowska
e-mail: hannah@hannah.com.pl
Telefon: 0048 22 716-83-33